



Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : www.s-n-l.fr - e.mail : contact@s-n-l.fr • s.n.l@wanadoo.fr

SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –
EN 196.1 par l'AFNOR et conforme ISO 679


Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville
de Paris (L.E.M.V.P.)
4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

Laboratory round robin test

2016 Laboratory round robin test

Compressive strength of hydraulic cement mortars EN 196-1

2016 Results - comparison between SNL laboratory and Reference European laboratories



		min limit 95% Ref labs	Max limit 95% Ref labs	Mean of Ref Labs	Mean of SNL lab
Test age	1 day	17,2	20,2	18,7	20,3
	2 days	29,4	34,8	32,1	33,5
	7 days	46,0	56,6	49,8	53,1
	28 days	57,5	67,5	62,5	66,5
mass of specimen (g)		569,9	594	581,9	585,0



S.N.L. fondée en 1910 – SAS capital 250 000 € - NIF FR 93 976 750 257 – SIRET 976 750 257 00025 APE 0812Z
Certifiée pour la PREPARATION DU SABLE NORMALISE CEN POUR LA DETERMINATION DES RESISTANCES MECANIKUES DES CEMENTS



AN C2 – MAJ 02/13