



# Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : [www.standard-sand.com](http://www.standard-sand.com) - e-mail : [contact@s-n-l.fr](mailto:contact@s-n-l.fr)


SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –  
EN 196.1 par l'AFNOR.

Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville  
de Paris (L.E.M.V.P.)  
Laboratoire de l'espace public de la ville de Paris  
Hôtel industriel Berlier  
15, rue Jean-Baptiste Berlier  
75013 PARIS

## Benchmark between Europeans laboratories and S.N.L. laboratory

### 2019 Laboratory round test

Compressive strength of hydraulic cement mortars EN 196-1



		min limit 95% Ref labs	Max limit 95% Ref labs	Mean of Ref Labs	Mean of SNL lab
Test age	1 day	8,8	12,4	10,6	<b>10,6</b>
	2 days	18,4	23,1	20,8	<b>22,3</b>
	7 days	33,0	38,4	35,7	<b>37,3</b>
	28 days	42,0	48,9	45,4	<b>47,9</b>
mass of specimen (g)		566,5	594,4	580,5	<b>590,1</b>



S.N.L. fondée en 1910 – SAS capital 250 000 € - NIF FR 93 976 750 257 – SIRET 976 750 257 00025 APE 0812Z  
Certifiée pour la PREPARATION DU SABLE NORMALISE CEN POUR LA DETERMINATION DES RESISTANCES MECANIKUES DES CIMENTS



AN C2 – MAJ 02/13