



# Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : [www.standard-sand.com/](http://www.standard-sand.com/) - e.mail : [contact@s-n-l.fr](mailto:contact@s-n-l.fr)

SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME – EN 196.1 par l'AFNOR et conforme ISO 679

Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris (L.E.M.V.P.)  
15 rus Jean Baptiste Berlier  
75013PARIS

## FICHE TECHNIQUE

Contrôle préparation juillet 2020

### Caractéristiques de Surface des Routes et Aéroports – NF EN 13036-1

Mesurage de la profondeur de macro texture  
Fourniture billes de verre

Ouverture de tamis (mm)	Passants cumulés (%)	Spécifications pour répondre à NF EN 13036-1 (%)
0,4	100,00	100,00
0,25	96.76	99.8
0,18	0.6	3.2
0,09	-	-

Origine des billes de verre : FRANCE


### Caractéristiques Physiques des billes de verre

Forme des billes.....verre plein quasi rondes

Somme du refus à 0,25 mm et du passant à 0,18 mm.....3.44 to 4.07 %

(spécification SNL pour répondre à NF EN 13036-1..... < 10 %)

Graphique:



Contrôle de la préparation Juillet 2020

Direction  
Jacques THOORIS



S.N.L. fondée en 1910 – SAS capital 250 000 € - NIF FR 93 976 750 257 – SIRET 976 750 257 00025 APE 0812Z  
Certifiée pour la PREPARATION DU SABLE NORMALISE CEN POUR LA DETERMINATION DES RESISTANCES MECANQUES DES CEMENTS

