



Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : www.standard-sand.com - e-mail : contact@s-n-l.fr


SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –
EN 196.1 par l'AFNOR.

Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville
de Paris (L.E.M.V.P.)
Laboratoire de l'espace public de la ville de Paris
Hôtel industriel Berlier
15, rue Jean-Baptiste Berlier
75013 PARIS

Benchmark between Europeans laboratories and S.N.L. laboratory

2021 Laboratory round test

Compressive strength of hydraulic cement mortars EN 196-1



		min limit 95% Ref labs	Max limit 95% Ref labs	Mean of Ref Labs	SNL lab
Test age	1 day	6,5	8,8	7,7	6,9
	2 days	13,5	16,6	15,1	14,9
	7 days	23,1	28,2	25,7	25,9
	28 days	29,6	36,2	32,9	32,6
mass of specimen (g)		564,3	578,9	571,6	580,0