

Bureau de Normalisation des Liants Hydrauliques

16 bis, Boulevard Jean-Jaurès – 92110 Clichy - Tél: +33 (0)1 55 23 01 42
E-mail : a.bonnet@france-ciment.fr

Certificat d'analyses

Matériau de référence SN6
Ciment Portland
(CEM I 52,5 N)

Distribué par la :

SNL
(Société Nouvelle Du Littoral)

Siège social et usine : Zone Artisanale –F-11370 LEUCATE
Tél. (33) 68 40 14 05 – Fax (33) 68 40 92 72 - <http://www.standard-sand.com>

I – Participation et réalisation des essais

Une campagne d'essais Interlaboratoires est organisée chaque année par France-Ciment , y participent en particulier les laboratoires de l'Industrie Cimentière en France et en Europe, les laboratoires des Utilisateurs de ciment et des centres de recherches et de contrôles dans le domaine des matériaux de construction.

Cette participation est obligatoire pour les laboratoires accrédités par le Cofrac pour les essais sur les ciments. Les essais sont réalisés selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et selon des méthodes courantes et traditionnelles dans le cas contraire.

II – Analyse statistique

L'élimination des valeurs aberrantes est effectuée au niveau 98 % par le test de Student. Une réitération est fixée à ce seuil, afin de ne garder que les valeurs rattachées à la distribution « Normale ou Gaussienne » et entièrement définie par les deux paramètres : moyenne et écart type. Le coefficient de variation symbolisé par « V » est le rapport entre l'écart type « σ » et la moyenne « \bar{X} ».

III – Surface spécifique et granulométrie

Pour l'étalonnage de l'appareil de Blaine suivre les prescriptions de la norme NF EN 196-6, notamment pour les corrections de température éventuelles. Pour déterminer le volume de la couche tassée, il n'est pas indispensable d'utiliser le ciment de référence mais celui-ci doit être utilisé systématiquement :

- a) Après 1000 essais ;*
- b) En cas d'utilisation d'un autre type de liquide manométrique, d'un autre type de papier filtre, d'un nouveau tube de manomètre ou d'un nouveau disque perforé ;*
- c) En cas d'écarts systématiques du ciment de référence secondaire.*

	Mean value \bar{X}	Dispersion characteristics Reproducibility			
		Caractéristiques de dispersion Reproductibilité			
	min	max			
Sieve Residue (45 μ) " Alpine" Refus à 45 μ " Alpine"	99.6 %	97.2	100		
		σ	V (%)		
Particle density (g/cm ³) with pycnometer method Masse volumique des grains (g/cm ³)	3,12	0,03	0.8		
Blaine Specific Area (cm ² /g) with EN 196-6 Surface spécifique Blaine (cm ² /g)	4576	136	3.0		

Tableau 1

III – Composition physique

Granulométrie Laser (NF ISO 13320-1)		Alpine (NF X11-640)	Toute méthode réunies
Ouverture de maille équivalente (µm)	Moyenne %	Moyenne %	σ (%) (Reproductibilité)
1,25	8.2		3.2
2,0	13.2		3.8
3,15	20.4		3.9
4	24.9		4.4
5	30.0		3.9
6,3	35.6		3.9
8	42.0		4.1
10	49.4	44.0	3.3
12,5	57.8	57.1	2.9
16	68.1	71.6	2.7
20	77.7	86.4	2.5
25	86.4	93.4	2.5
31,5	93.7	98.2	1.8
40	97.9	99.5	1.7
45	98.7	99.6	1.2
50	99.5	99.7	0.8
63	99.9	99.9	0.1
80	100	100	0.1
90	100	100	0.1
100	100	100	0.1
125	100	100	0.1
160	100	100	0.1

Tableau 2

III – Composition chimique

Analyse par fluorescence des rayons X (ISO 29581-2)				Analyse par voie chimique (NF EN 196-2)		
	Moyenne (%)	Ecart type σ (%) Reproductibilité	V (%)	Moyenne (%)	Ecart type σ (%) Reproductibilité	V (%)
Perte au feu	-	-	-	1.82	0.12	6.4
SiO ₂	20.55	0.22	1.1	20.54	0.15	0.7
Al ₂ O ₃	5.07	0.08	1.7	5.07	0.17	3.3
Fe ₂ O ₃	3.16	0.04	1.4	3.15	0.09	2.7
CaO	64.13	0.39	0.6	64.07	0.40	0.6
MgO	1.02	0,04	4.0	1.06	0.13	12.4
MnO	0.03	0.01	19.7			
SO ₃	3.54	0.02	0.10	3.50	0.11	3.1
CaO libre ²				1.18	0.20	16.6
Insolubles ³				0.62	0.13	20.3
Na ₂ O ¹	0.10	0,04	37.2	0.10	0.02	15.9
K ₂ O ¹	0.25	0.01	5.5	0.23	0.03	13.8
TiO ₂	0.26	0,01	3.2			
P ₂ O ₅	0.07	0.01	15.9			
SrO	0,05	0.01	9.3			
CO ₂				0.51	0.11	21.7
Chlorure				0.06	0.01	18.1

¹ photométrie de flamme ² toutes méthodes réunies ³ gravimétrie

IV – Conditionnement des échantillons

L'échantillon de ce matériau de référence est conditionné en flacon de 40 g fermé par un bouchon vissé, étanche et sécurisé. Les propriétés physico-chimiques de l'échantillon sont stables tant que le flacon reste fermé et le bouchon inviolé. Après l'ouverture du flacon les conditions locales de conservation de l'échantillon (salle à faible hygrométrie, maintien dans un dessiccateur, fermeture immédiate du flacon après usage) permettront sa réutilisation éventuelle.